

2-26 Electro

Multifunzione per settore elettrico

Espelle l'umidità

**Elimina cortocircuiti e dispersioni
di corrente dovuti ad elettroliti**

Non altera la conducibilità dei contatti

Non fa arco. Deterge



- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847

SPECIFICHE

Aspetto	liquido ambra, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	4 mPa·s
Spessore medio del film (@ 20°C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	60 ÷ 100 m²/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Temperatura max di esercizio intermittente)	120 °C (150 °C
Capacità idroespellente (IP 178/61, metodo B)	approvato
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,89
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	55 ore

CODICE CONFEZIONI:

Aerosol	200 ml	C0101
Aerosol	400 ml	C0102
Tanica	5 litri	A0233
Fusto	20 litri	A0234

